

Pieri® Cire C-32

(Tidligere CIROXI)

Flytende formvoks for arkitektonisk betong

Produktbeskrivelse

Pieri® Cire C-32 sikrer en enkel avforming og høy kvalitet på betongoverflaten, uavhengig om det benyttes grå eller hvit sement. Produktet er spesielt godt egnet for arkitektonisk betong.

Pieri® Cire C-32 danner en tynn voks film på formens overflate etter at løsemiddelet har fordampet. Dette sikrer en perfekt flyt av betongen og en meget god separasjon av betong / form ved avforming.

Anvendelsesområder

Pieri® Cire C-32 kan benyttes på alle typer former, stål, tre, finer, polyester, polyesteren etc og gir en glatt, homogen og blærefri overflate.

Produktet er også tilgjengelig i versjon Pieri® Cire C-52 for spesielt vanskelig og kompleks støping.

Versjon Pieri® Cire C-42 benyttes hvis det er nødvendig med en meget rask tørking / fordamping, for eksempel i lukkede former eller på støpe matriser.

Bruksanvisning

Pieri® Cire C-32 er klar til bruk og påføres rene former med sprøyte.

Forbruk 30m²/l

Tørketiden på produktet er ca 15-20 min. før støping, avhengig av luftfuktighet og temperatur. Dette gjelder Pieri® Cire C-32 og Pieri® Cire C-52.

Pieri® Cire C-42 trenger mye kortere tid.

Produktet etterlater ingen rester eller flekker på betong overflaten etter avforming. Vedheftet til påfølgende etterbehandling som maling, sparkling etc blir derfor ikke påvirket.

Teknisk spesifikasjon

Lysegul væske

Klar til bruk

Frysepunkt: < -20°C

Påvirkes ikke av frost

	Cire C-32	Cire C-52	Cire C-42
Densitet:	0,81 +/-0,02	0,81 +/-0,02	0,81 +/-0,02
Ant.punkt:	52°C	52°C	0°C
(Setaflash metode)			
Viskositet:	8-12 Cst	8-12 Cst	<7 Cst
ISO cup 2431 N° 3 ved 20°C			
Viskositet:	7-9 Cst	7-9 Cst	<7 Cst
ISO cup 2431 N° 3 ved 40°C			
Anbefalt sprøytemunnstykke:			
	X10 eller std.	X10 eller std	X5 eller X8

Påvirker ikke gipsbelegg eller maling.

CEBTP Test rapport N° 92 DPO 280 (A)

Lagring

Produktet kan lagres 5 år i lukket original emballasje. Lagres på et lukket område, beskyttet fra mulige antenningskilder.

Pakking

Dunk - 25l

Fat - 220l

Tank - 1000l

Sikkerhet

Produktet er svært brannfarlig. Røking er ikke tillatt under bruk. Hvis det oppstår brann, anbefales slokking med skum, pulver eller kulloksyd.

Se vårt HMS - datablad.

Transport

	Cire C-32	Cire C-52	Cire C-42
Klasse	3	3	3
UN N°	1268	1268	1993

Deklarasjonsnummer:

PRN 100667 PIERI CIRE C-32



Pretec AS

Postadresse:
Forretningsadresse:
Telefon:
Telefaks:
E- mail:
Web:

Postboks 102, N-1740 Borgenhaugen
Jellestadveien 35, N-1739 Borgenhaugen (Sarpsborg)
(+47) 69 10 24 60
(+47) 69 16 71 41
post@pretec.no
www.pretec.no